

## Intertape<sup>®</sup> 4618



### Wartości nominalne

|                                           |                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nośnik</b>                             | Włókno szklane                                                                             |
| <b>Grubość nośnika</b>                    | 0,127 mm                                                                                   |
| <b>Klej</b>                               | Silikonowy, termoutwardzalny                                                               |
| <b>Grubość całkowita</b>                  | 0,178 mm                                                                                   |
| <b>Klasa izolacji</b>                     | N 200°C (DIN EN 60085 & OANZ2), C (OANZ8)                                                  |
| <b>Kolorów</b>                            | Biały (08)                                                                                 |
| <b>Przyczepność do stali</b>              | 12,30 N/25 mm                                                                              |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>        | 810,00 N/25 mm                                                                             |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>           | 3%                                                                                         |
| <b>Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)</b> | 3000 V                                                                                     |
| <b>Wytrzymałość izolacji (megaΩ)</b>      | 10 <sup>3</sup> Ω                                                                          |
| <b>Korozja elektrolityczna</b>            | A1,0                                                                                       |
| <b>Palność</b>                            | BU1                                                                                        |
| <b>UL-File Numer</b>                      | E20780                                                                                     |
| <b>CSA-File Numer</b>                     | LR94980                                                                                    |
| <b>Gługość</b>                            | 33 m, inne długości na zamówienie                                                          |
| <b>Szerokość</b>                          | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, inne szerokości na zamówienie |
| <b>Okres przechowywania</b>               | Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.    |
| <b>Ważny od</b>                           | 04 grudnia 2019                                                                            |

## Intertape® 4618



### Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 18°C do 24°C przy wilgotności względnej 40% do 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 18°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024