

## Intertape® 51245



### Nominalne wartości

<b>Nośnik</b>	Laminat PET, Folia PET / PET- flis Non-Woven
<b>Grubość nośnika</b>	0,089 mm
<b>Klej</b>	Kauczuk naturalny, termoutwardzalny
<b>Grubość całkowita</b>	0,134 mm
<b>Klasa izolacji</b>	B 130°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
<b>Kolorów</b>	Biały (08)
<b>Przyczepność do stali</b>	23,25 N/25 mm
<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	136,00 N/25 mm
<b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>	50%
<b>Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)</b>	5000 V
<b>Wytrzymałość izolacji (megaΩ)</b>	10 <sup>5</sup> Ω
<b>Korozja elektrolityczna</b>	A1,0
<b>Palność</b>	BU2
<b>UL-File Numer</b>	E20780
<b>Gługość</b>	66 m, inne długości na zamówienie
<b>Szerokość</b>	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, 1000 mm, inne szerokości na zamówienie
<b>Okres przechowywania</b>	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
<b>Ważny od</b>	02 maja 2022

# Intertape<sup>®</sup> 51245



## Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 18°C do 24°C przy wilgotności względnej 40% do 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 18°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 01.09.2024