

Intertape[®] 51588 PV1



Wartości nominalne

Nośnik	Folia PET
Grubość nośnika	0,025 mm
Klej	Kauczuk naturalny, termoutwardzalny
Grubość całkowita	0,050 mm, (min. 0,040 mm – max. 0,053 mm)
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Przyczepność do stali	14,25 N/25 mm, (min. 10,00 N/25 mm)
Wydłużenie przy zerwaniu	66%, (min. 50%)
Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)	5000 V
Korozja elektrolityczna	A1,0
Palność	BU1
Gługość	66 m, Other Gługośćs and spools upon request
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Dodatkowe informacje	Rezystywność powierzchniowa 10 ⁶ Ω
Ważny od	13 listopada 2020

Intertape® 51588 PV1



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 18°C do 24°C przy wilgotności względnej 40% do 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 18°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024