

Intertape® 51594



Nominalne wartości

| | |
|---|--|
| Nośnik | Folia PET |
| Grubość nośnika | 0,025 mm |
| Klej | Kauczuk naturalny, termoutwardzalny |
| Grubość całkowita | 0,051 mm |
| Klasa izolacji | B 130°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8) |
| Kolorów | Żółty (17) |
| Przyczepność do stali | 12,30 N/25 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 110,00 N/25 mm |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 100% |
| Napięcie przebicia (Veff VDE 0303) | 5000 V |
| Wytrzymałość izolacji (megaΩ) | 10 ⁵ Ω |
| Korozja elektrolityczna | A1,0 |
| Palność | BU1 |
| UL-File Numer | E20780 |
| Gługość | 66 m, other Gługośćs and spools upon request |
| Szerokość | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, inne szerokości na zamówienie |
| Okres przechowywania | Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy. |
| Ważny od | 02 maja 2022 |

Intertape® 51594



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 18°C do 24°C przy wilgotności względnej 40% do 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 18°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 01.09.2024