

Intertape[®] 6120



Wartości nominalne

Nośnik	Folia PET
Grubość nośnika	0,025 mm
Klej	Silikonowy
Grubość całkowita	0,076 mm
Kolorów	Niebieski (11)
Przyczepność do stali	8,20 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	109,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	100%
Odporność na temperaturę	+218°C
Gługość	66 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	15 lutego 2022

Intertape® 6120



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 18°C do 24°C przy wilgotności względnej 40% do 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 18°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024