

Intertape[®] PE8



Wartości nominalne

Nośnik	Poliester
Klej	Kauczuk syntetyczny
Grubość całkowita	0,230 mm
Kolorów	Biały (08)
Przyczepność do stali	24,60 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	100,70 N/25 mm
Odporność na temperaturę	+7°C do +93°C
Gługość	33 m, Other Gługośćs and spools upon request
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1440 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	27 listopada 2019

Intertape® PE8



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 18°C do 24°C przy wilgotności względnej 40% do 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 18°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024