


## Saint-Gobain / h-old® 12B

### Nominalne wartości

<b>Nośnik</b>	Folia PET
<b>Grubość nośnika</b>	0,050 mm
<b>Klej</b>	Kauczuk naturalny, termoutwardzalny
<b>Grubość całkowita</b>	0,087 mm
<b>Klasa izolacji</b>	B 130°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
<b>Kolorów</b>	Żółty (17)
<b>Przyczepność do stali</b>	15,00 N/25 mm
<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	175,00 N/25 mm
<b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>	100%
<b>Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)</b>	7000 V
<b>Korozja elektrolityczna</b>	1
<b>Rolling Ball Tack</b>	< 15 cm
<b>Odporność na temperaturę</b>	+160°C, (krótkotrwanie)
<b>UL-File Numer</b>	E178430
<b>Gługość</b>	66 m, inne długości na zamówienie
<b>Szerokość</b>	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1000 mm, inne szerokości na zamówienie
<b>Okres przechowywania</b>	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
<b>Ważny od</b>	29 marca 2021

Saint-Gobain / h-old<sup>®</sup> 12B

## Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 01.09.2024