

Saint-Gobain / h-old[®] 660



Wartości nominalne

Nośnik	Poliimid
Grubość nośnika	0,050 mm
Klej	Silikonowy
Grubość całkowita	0,085 mm
Klasa izolacji	H 180°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Kolorów	Brązowy (79), Czarny (04) na żądanie
Przyczepność do stali	6,25 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	187,50 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	35%
Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)	10000 V
Korozja elektrolityczna	1
Rolling Ball Tack	< 10 cm
Odporność na temperaturę	+260°C, (krótkotrwale)
Gługość	33 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 640 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	29 marca 2021

Saint-Gobain / h-old® 660



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024