

Saint-Gobain / h-old® GL96



Nominalne wartości

Nośnik	Włókno szklane
Grubość nośnika	0,120 mm
Klej	Silikonowy
Grubość całkowita	0,170 mm
Klasa izolacji	H 180°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Kolor	Biały (08)
Przyczepność do stali	5,75 N/25 mm, (90°)
Wytrzymałość na rozciąganie	750,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	5%
Korozja elektrolityczna	1
Rolling Ball Tack	< 10 cm
Odporność na temperaturę	+300°C, (krótkotrwale)
UL-File Numer	E178430
Długość	50 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1200 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	29 marca 2021

Saint-Gobain / h-old[®] GL96

Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 12.12.2024