

Saint-Gobain / h-old® K50



Nominalne wartości

Nośnik	Folia Teonex®
Grubość nośnika	0,050 mm
Klej	Silikonowy
Grubość całkowita	0,080 mm
Klasa izolacji	H 180°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Kolorów	Czerwony (19), Przezroczysty (00), Niebieski (11), Przezroczysty (00) und Niebieski (11) na żądanie
Przyczepność do stali	6,25 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	225,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	60%
Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)	8000 V
Korozja elektrolityczna	1
Rolling Ball Tack	< 10 cm
Odporność na temperaturę	+240°C, (krótkotrwanie)
UL-File Numer	E178430
Gługość	66 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1000 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	29 marca 2021

Saint-Gobain / h-old® K50



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (\pm 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 01.09.2024