

tesa<sup>®</sup> 58375



## Wartości nominalne

|                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nośnik</b>                             | PET- flis Non-Woven                                                                                 |
| <b>Grubość nośnika</b>                    | 0,069 mm                                                                                            |
| <b>Klej</b>                               | Akrylan, trudnopalny                                                                                |
| <b>Grubość całkowita</b>                  | 0,130 mm                                                                                            |
| <b>Kolorów</b>                            | Przeźroczysty (00)                                                                                  |
| <b>Liner</b>                              | Biały, papier silikonowany, z Czerwony logo                                                         |
| <b>Przyczepność do stali</b>              | 20,00 N/25 mm                                                                                       |
| <b>Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)</b> | 3200 V                                                                                              |
| <b>Odporność na temperaturę</b>           | -40°C do +125°C                                                                                     |
| <b>Gługość</b>                            | 100 m, inne długości na zamówienie                                                                  |
| <b>Szerokość</b>                          | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1250 mm, inne szerokości na zamówienie |
| <b>Okres przechowywania</b>               | Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.             |
| <b>Ważny od</b>                           | 16 marca 2021                                                                                       |

## tesa<sup>®</sup> 58375



### Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024