

volzAcrylicFoam 74025 PV1



Wartości nominalne

Nośnik	Spieniony akrylan
Klej	Akrylan
Grubość całkowita	0,250 mm
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	Poliester, (Czerwony)
Ścinanie statyczne	1000 g (+23°C), 500 g (+93°C)
Odporność na temperaturę	+93°C (długoterminowo – tygodnie), +150°C (krótkotrwale – godziny), +120°C Temperatura topnienia
Gługość	66 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 930 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	27 listopada 2023

volzAcrylicFoam 74025 PV1



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024