

volzAcrylicFoam 75110 PV1



Wartości nominalne

Nośnik	Spieniony akrylan
Klej	Akrylan
Grubość całkowita	1,100 mm
Kolorów	Czarny (04)
Liner	papier silikonowany / Poliester (Czerwony)
Przyczepność do stali	46,58 N/25 mm
Odporność na temperaturę	+150°C (krótkotrwale), +93°C (długotrwale)
Gługość	33 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Tolerancja cięcia	Gługość < 33m = $\pm 0,4\text{mm}$ ($\pm 1/64"$), Gługość > 33m = $\pm 0,8\text{mm}$ ($\pm 1/32"$), Mniejsze tolerancje możliwe na życzenie i ewentualnie za dodatkową opłatą, Pole nie są podobne do wyżej wymienionych tolerancji
Ważny od	04 lipca 2024

volzAcrylicFoam 75110 PV1



Warunki Przechowywania

The Rolls should be stored in their packaging protected from light and at a temperature between 21°C do 30°C, with a relative humidity of 50% +/- 30%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024