

## volzBand 5041

### Wartości nominalne

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nośnik</b>                      | Taśma tkaninowa niepowlekana, Tkanina wiskozowa                                              |
| <b>Klej</b>                        | Kauczuk syntetyczny                                                                          |
| <b>Grubość całkowita</b>           | 0,300 mm, ( $\pm 0,020$ mm)                                                                  |
| <b>Kolorów</b>                     | Czarny (04), Złamany biały (22)                                                              |
| <b>Przyczepność do stali</b>       | $\geq 12,50$ N/25 mm (Stahl), $\geq 11,25$ N/25 mm (Bandrücken)                              |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie</b> | 200,00 N/25 mm                                                                               |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>    | $\geq 10\%$                                                                                  |
| <b>Odporność na temperaturę</b>    | -4°C do +105°C                                                                               |
| <b>Gługość</b>                     | 50 m, ( $\pm 2\%$ ), inne długości na zamówienie                                             |
| <b>Szerokość</b>                   | 9 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, ( $\pm 1$ mm), inne szerokości na zamówienie |
| <b>Okres przechowywania</b>        | Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.      |
| <b>Ważny od</b>                    | 30 sierpnia 2023                                                                             |

## volzBand 5041

### Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 18°C do 24°C przy wilgotności względnej 40% do 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 18°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. The best results are obtained at a processing temperature between 20° & 24°C.

Data wydruku: 27.07.2024