

volzBand 6057V



Wartości nominalne

Nośnik	Tkanina typu Rayon, Powlekane acylami
Grubość nośnika	0,190 mm
Klej	Kauczuk naturalny, termoutwardzalny
Grubość całkowita	0,230 mm
Kolorów	Szary (55)
Przyczepność do stali	9,90 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	146,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	10%
Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)	1500 V
Odporność na temperaturę	+160°C, +180°, +260°C, (krótkotrwale), +160°C dla 2 h, +180°C dla 0,5 h, +260°C dla 10 sek.
Gługość	50 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 975 mm, 1020 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	03 grudnia 2020

volzBand 6057V



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024