

volzElektro 11203



Wartości nominalne

Nośnik	Folia PTFE
Grubość nośnika	0,130 mm
Klej	Silikonowy
Grubość całkowita	0,190 mm
Klasa izolacji	H 180°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Kolorów	Szary (55)
Przyczepność do stali	8,75 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	200,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	320%
Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)	11500 V
Korozja elektrolityczna	1
Rolling Ball Tack	< 10 cm
Odporność na temperaturę	260°C (krótkotrwale)
Gługość	33 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, 1000 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	14 września 2021

volzElektro 11203



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm 30\%$). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024