

volzElektro 1018



Wartości nominalne

Nośnik	Kapton®, Poliimid
Grubość nośnika	0,025 mm, (1.0 mil)
Klej	Silikonowy
Grubość całkowita	0,060 mm, (2.36 mil)
Klasa izolacji	H 180°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Kolorów	Bursztynowy (00)
Przyczepność do stali	6,30 N/25 mm, (min. 4,4 N/25 mm)
Wytrzymałość na rozciąganie	100,00 N/25 mm, (min. 84,50 N/25 mm)
Wydłużenie przy zerwaniu	60%
Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)	6350 V
Gługość	33 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1000 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	28 lipca 2020

volzElektro 1018



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024