

volzElektro 1018S PV6



Wartości nominalne

Nośnik	Poliimid
Grubość nośnika	0,025 mm
Klej	Silikonowy
Grubość całkowita	0,064 mm
Kolorów	Bursztynowy (00)
Przyczepność do stali	5,50 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	132,50 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	50%
Odporność na temperaturę	-73°C do +260°C
Gługość	33 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 965 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Dodatkowe informacje	Usunięcie z PCB, ESD: < 50 V, Usunięcie z Roll, EDS: < 50 V
Ważny od	16 kwietnia 2024

volzElektro 1018S PV6



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024