

volzElektro 1019 PV1



Wartości nominalne

Nośnik	Kapton®, CR (Odporność na koronowanie), Poliimid
Grubość nośnika	0,050 mm
Klej	Silikonowy, termoutwardzalny
Grubość całkowita	0,090 mm, min.: 0,085 mm (3.4 mil)
Klasa izolacji	N 200°C (DIN EN 60085 & OANZ2), C (OANZ8)
Kolorów	Bursztynowy (00)
Przyczepność do stali	5,90 N/25 mm, min.: 5,60 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	245,00 N/25 mm, min.: 176,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	60%, min.: 50%
Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)	> 8000 V, min.: 7000V
Odporność na temperaturę	-73°C do +260°C
UL-File Numer	E338128
Gługość	33 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 495 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	29 kwietnia 2021

volzElektro 1019 PV1



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024