

volzElektro 11202 PV3



Wartości nominalne

Nośnik	Teflon® Film, wysoki moduł Folia PTFE
Grubość nośnika	0,050 mm
Klej	Silikonowy
Grubość całkowita	0,098 mm
Klasa izolacji	H 180°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Kolorów	Brązowy, (Ciemny półprzezroczysty brąz) – 00)
Przyczepność do stali	8,80 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	118,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	120%
Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)	10000 V
UL-File Numer	E338128
Gługość	33 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 510 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	05 grudnia 2019

volzElektro 11202 PV3



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024