

volzElektro 11350-2



Wartości nominalne

Nośnik	Folia PET
Grubość nośnika	0,050 mm
Klej	Akrylan, termoutwardzalny, trudnopalny
Grubość całkowita	0,085 mm
Klasa izolacji	B 130°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Kolorów	Żółty (17), Czerwony (19), Niebieski (11), Czarny (04), Zielony (37), Biały (08), Przezroczysty (00)
Przyczepność do stali	7,80 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	216,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	100%
Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)	6500 V
Wytrzymałość izolacji (megaΩ)	10 ¹⁵ Ω
Korozja elektrolityczna	A1,0
Palność	BU1
Gługość	66 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1175 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	05 grudnia 2019

volzElektro 11350-2



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024