

## volzElektro 11597 PV1



### Wartości nominalne

|                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nośnik</b>                             | Folia PET, włókno szklane                                                                           |
| <b>Grubość nośnika</b>                    | 0,100 mm                                                                                            |
| <b>Klej</b>                               | zmodyfikowany, Akrylan                                                                              |
| <b>Grubość całkowita</b>                  | 0,175 mm                                                                                            |
| <b>Klasa izolacji</b>                     | F 155°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)                                                               |
| <b>Kolorów</b>                            | Przeźroczysty (00)                                                                                  |
| <b>Przyczepność do stali</b>              | 15,00 N/25 mm, (90°)                                                                                |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>        | 1375,00 N/25 mm                                                                                     |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>           | 5%                                                                                                  |
| <b>Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)</b> | 5000 V                                                                                              |
| <b>Korozja elektrolityczna</b>            | 1                                                                                                   |
| <b>Rolling Ball Tack</b>                  | < 10 cm                                                                                             |
| <b>Odporność na temperaturę</b>           | +180°C, (krótkotrwale)                                                                              |
| <b>Gługość</b>                            | 50 m, inne długości na zamówienie                                                                   |
| <b>Szerokość</b>                          | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1000 mm, inne szerokości na zamówienie |
| <b>Okres przechowywania</b>               | Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.             |
| <b>Ważny od</b>                           | 10 stycznia 2024                                                                                    |

## volzElektro 11597 PV1



### Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ( $\pm$  30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024