

volzElektro 11597



Wartości nominalne

Nośnik	Folia PET, włókno szklane
Grubość nośnika	0,110 mm
Klej	Akrylan
Grubość całkowita	0,180 mm
Klasa izolacji	F 155°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Przyczepność do stali	9,80 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	980,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	12%
Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)	6500 V
Odporność na temperaturę	-20°C do +155°C
UL-File Numer	E338128
Gługość	55 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 975 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	11 lutego 2021

volzElektro 11597



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024