

volzElektro 2036 PV1



Wartości nominalne

Nośnik	Papier, włókno szklane
Grubość nośnika	0,200 mm
Klej	Akrylan, termoutwardzalny
Grubość całkowita	0,230 mm
Klasa izolacji	F 155°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Kolorów	Biały (08)
Przyczepność do stali	11,70 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	931,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	8%
Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)	4000 V
Odporność na temperaturę	-20°C do +155°C
Gługość	50 m, 100 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 975 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	26 kwietnia 2021

volzElektro 2036 PV1



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm 30\%$). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024