

## volzElektro 41356 PV3



## Nominalne wartości

|                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nośnik</b>                      | folia PET, Nomex®, 50µm Nomex Aramid Papier / 150µm folia PET                                      |
| <b>Grubość nośnika</b>             | 0,050 mm, 0,150 mm                                                                                 |
| <b>Klej</b>                        | Akrylan, termoutwardzalny, trudnopalny                                                             |
| <b>Grubość całkowita</b>           | 0,270 mm                                                                                           |
| <b>Klasa izolacji</b>              | F 155°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)                                                              |
| <b>Kolor</b>                       | Biały (08)                                                                                         |
| <b>Przyczepność do stali</b>       | 10,80 N/25 mm                                                                                      |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie</b> | 490,00 N/25 mm                                                                                     |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>    | 120%                                                                                               |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna</b>  | > 10000 V                                                                                          |
| <b>UL-File Numer</b>               | E338128                                                                                            |
| <b>Długość</b>                     | 50 m, inne długości na zamówienie                                                                  |
| <b>Szerokość</b>                   | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 880 mm, inne szerokości na zamówienie |
| <b>Okres przechowywania</b>        | Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.            |
| <b>Ważny od</b>                    | 05 grudnia 2019                                                                                    |

Udostępnione dane techniczne naszych produktów przedstawiamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednakże ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków środowiskowych nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Zalecamy przeprowadzenie testu produktu przed jego użyciem. Prosimy o zapoznanie się ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania i warunków aplikacji taśm samoprzylepnych, które chętnie prześlemy na żądanie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór produktu oraz za sposób jego aplikacji.

## volzElektro 41356 PV3



## Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ( $\pm$  30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 16.05.2025