



volzElektro 5017



Wartości nominalne

Nośnik	Silikon samowulkanizujący
Klej	Kauczuk silikonowy
Grubość całkowita	0,500 mm
Kolorów	Szary (55)
Wytrzymałość na rozciąganie	5 Mpa
Wydłużenie przy zerwaniu	350%
Wytrzymałość dielektryczna	16 KV/mm
Odporność na temperaturę	-45°C do 200°C
Gługość	11 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	25 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Dodatkowe informacje	Opór objętościowy: 1×10^{12} Ohm.m, Spełnia A-A 59163 (zastępujący MIL I-468 52 B), Średnica rdzenia: 25mm
Ważny od	22 kwietnia 2024

volzElektro 5017



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024