

volzElektro 50501 PV1



Wartości nominalne

Nośnik	Folia PET
Grubość nośnika	0,023 mm
Klej	Akrylan
Grubość całkowita	0,060 mm
Kolorów	Przeźroczysty (00), Żółty (17), Czerwony (19), Niebieski (11), Czarny (04), Zielony (37), Biały (08)
Przyczepność do stali	6,25 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	100,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	80%
Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)	4500 V
Korozja elektrolityczna	A1,0
Rolling Ball Tack	< 10 cm
Odporność na temperaturę	+180°C, (krótkotrwale)
Gługość	66 m, other Gługośćs and spools upon request
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1280 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	20 maja 2022

volzElektro 50501 PV1



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm 30\%$). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024