

volzElektro 5060 PV3

Nominalne wartości

Nośnik	Acetatowa tkanina jedwabna
Grubość nośnika	0,180 mm
Klej	Akrylan, termoutwardzalny
Grubość całkowita	0,240 mm
Klasa izolacji	B 130°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Kolorów	Czarny (04)
Przyczepność do stali	11,80 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	157,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	16%
Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)	2500 V
Odporność na temperaturę	-30°C do +130°C
UL-File Numer	E338128
Gługość	30 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1040 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	01 września 2023

volzElektro 5060 PV3

Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (\pm 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 01.09.2024