

## volzElektro 5060 PV4



## Nominalne wartości

<b>Nośnik</b>	Acetatowa tkanina jedwabna, oil-resistant
<b>Grubość nośnika</b>	0,190 mm
<b>Klej</b>	Akrylan, termoutwardzalny
<b>Grubość całkowita</b>	0,240 mm
<b>Klasa izolacji</b>	B 130°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
<b>Kolor</b>	Biały (08)
<b>Przyczepność do stali</b>	7,40 N/25 mm, min. 6,80 N/25 mm
<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	137,00 N/25 mm
<b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>	19,5%, min.: 15%
<b>Odporność na temperaturę</b>	-40°C do +130°C
<b>Długość</b>	50 m, inne długości na zamówienie
<b>Szerokość</b>	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, inne szerokości na zamówienie
<b>Okres przechowywania</b>	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
<b>Ważny od</b>	01 września 2023

Udostępnione dane techniczne naszych produktów przedstawiamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednakże ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków środowiskowych nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Zalecamy przeprowadzenie testu produktu przed jego użyciem. Prosimy o zapoznanie się ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania i warunków aplikacji taśm samoprzylepnych, które chętnie prześlemy na żądanie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór produktu oraz za sposób jego aplikacji.

## volzElektro 5060 PV4



## Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 20.01.2025