

volzElektro 5064 PV1

Wartości nominalne

Nośnik	PET- flis Non-Woven
Grubość nośnika	0,050 mm ($\pm 10\%$)
Klej	Akrylan, zone powlekany
Grubość całkowita	0,140 mm
Klasa izolacji	F 155°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8), mit geeignetem Tränkharz
Kolorów	Biały (08)
Liner	dwustronna, papier silikonowany, Biały
Przyczepność do stali	$\geq 5,00$ N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	$\geq 25,00$ N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	$\geq 15\%$
Odporność na temperaturę	155°C, 175° (krótkotrwale) (ca. 1h)
Gługość	50 m, 500 m, Other Gługośćs and spools upon request
Szerokość	10 mm, 38 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Dodatkowe informacje	Waga (g/m²):Nośnik – 36 ($\pm 10\%$), Liner – ca. 90, Sumal – 81 ($\pm 10\%$)
Ważny od	15 maja 2024

volzElektro 5064 PV1

Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm 30\%$). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024