volzElektro 54354

Nominalne wartości

Nośnik	Laminat PET, folia PET / Papier
Grubość nośnika	0,160 mm
Klej	Kauczuk natruralny, termoutwardzalny
Grubość całkowita	0,220 mm
Klasa izolacji	B 130°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Kolor	Beżowy (24)
Przyczepność do stali	16,25 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	175,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	20%
Wytrzymałość dielektryczna	8000 V
Wytrzymałość izolacji (megaΩ)	$5*10^6\Omega$
Korozja elektrolityczna	B3,0
Palność	BU2
Odporność na temperaturę	+160°C, (krótkotrwale)
Długość	50 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1210 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	20 marca 2026

Udostępnione dane techniczne naszych produktów przedstawiamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednakże ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków środowiskowych nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Zalecamy przeprowadzenie testu produktu przed jego użyciem. Prosimy o zapoznanie się ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania i warunków aplikacji taśm samoprzylepnych, które chętnie prześlemy na żądanie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór produktu oraz za sposób jego aplikacji.

VOLZ®TAPES Polska Sp. z o.o.
Goślinowo 7C
62-200 Gniezno, Poland
Tel.: +48 61 46188-00
Fax: +48 61 46188-01
info@volztapes.pl
www.volztapes.pl
REGON 527535368
NIP PL7842539418
KRS 0001090727
kapitał zakładowy 200.000 zł

volzElektro 54354

Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%).W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 09.09.2026

Udostępnione dane techniczne naszych produktów przedstawiamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednakże ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków środowiskowych nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Zalecamy przeprowadzenie testu produktu przed jego użyciem. Prosimy o zapoznanie się ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania i warunków aplikacji taśm samoprzylepnych, które chętnie prześlemy na żądanie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór produktu oraz za sposób jego aplikacji.

VOLZ®TAPES Polska Sp. z o.o.
Goślinowo 7C
62-200 Gniezno, Poland
Tel.: +48 61 46188-00
Fax: +48 61 46188-01
info@volztapes.pl
www.volztapes.pl
REGON 527535368
NIP PL7842539418
KRS 0001090727
kapitał zakładowy 200.000 zł