

volzElektro 6017 PV5



Wartości nominalne

Nośnik	Włókno szklane, nadająca się do druku, odporny na olej
Grubość nośnika	0,135 mm
Klej	Akrylan, termoutwardzalny
Grubość całkowita	0,190 mm
Klasa izolacji	F 155°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Kolorów	Biały (08), Czarny (04)
Przyczepność do stali	12,70 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	784 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	14%
Wytrzymałość dielektryczna	4000 V
Odporność na temperaturę	-29°C do +177°C
UL-File Numer	E338128
Gługość	55 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1245 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	08 marca 2022

volzElektro 6017 PV5



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024