

## volzElektro 6020 PV1



### Wartości nominalne

|                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nośnik</b>                      | Włókno szklane / Folia Aluminium                                                                   |
| <b>Klej</b>                        | Silikonowy                                                                                         |
| <b>Grubość całkowita</b>           | 0,190 mm, min.: 0, 170 mm                                                                          |
| <b>Klasa izolacji</b>              | N 200°C (DIN EN 60085 & OANZ2), C (OANZ8)                                                          |
| <b>Kolorów</b>                     | Srebrny (34)                                                                                       |
| <b>Przyczepność do stali</b>       | 10,70 N/25 mm, min.: 9,80 N/25 mm                                                                  |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie</b> | 490,00 N/25 mm, min.: 343,00 N/25 mm                                                               |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>    | 9%, min.: 4%                                                                                       |
| <b>Gługość</b>                     | 33 m, inne długości na zamówienie                                                                  |
| <b>Szerokość</b>                   | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 950 mm, inne szerokości na zamówienie |
| <b>Okres przechowywania</b>        | Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.            |
| <b>Ważny od</b>                    | 26 lipca 2024                                                                                      |

## volzElektro 6020 PV1



### Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ( $\pm$  30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024