

volzElektro 6212 PV3

Wartości nominalne

Nośnik	Folia PET
Grubość nośnika	0,036 mm
Klej	Silikonowy
Grubość całkowita	0,064 mm
Kolorów	Olive- Zielony (81)
Przyczepność do stali	7,00 N/25 mm, 6,40 N/25mm (minimum), 25 oz/in, 23 oz/in (minimum)
Wytrzymałość na rozciąganie	157,00 N/25 mm, 137,00 N/25 mm (minimum), 35 lb/in, 31 lb/in (minimum)
Wydłużenie przy zerwaniu	100%, 80% (minimum)
Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)	5500 V, 4500 V (minimum)
Odporność na temperaturę	-73°C do +260°C
Gługość	66 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 970 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	30 czerwca 2021

volzElektro 6212 PV3

Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm 30\%$). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024