

volzElektro 6215 DS



Wartości nominalne

Nośnik	Folia PET
Grubość nośnika	0,050 mm
Klej	Silikonowy
Grubość całkowita	0,125 mm
Kolorów	Czerwony (19), Przezroczysty (00)
Liner	Przezroczysty, dwufluorowany Folia PET
Przyczepność do stali	6,25 N/25 mm
Siła ścinająca	24 h
Odporność na temperaturę	-40°C do +160°C, +220°C, (krótkotrwale)
Gługość	50 m, Other Gługośćs and spools upon request
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	The material can be stoCzerwony at room temperature for at least 6 months.
Ważny od	22 listopada 2023

volzElektro 6215 DS



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024