

volzElektro 6215 PV6



Wartości nominalne

Nośnik	Folia PET
Grubość nośnika	0,050 mm
Klej	Silikonowy
Grubość całkowita	0,080 mm
Klasa izolacji	B 130°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Kolorów	Zielony (37)
Przyczepność do stali	9,30 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	221,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	135%
Wytrzymałość dielektryczna	8000 V
Odporność na temperaturę	-73°C do +177°C
Gługość	66 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 975 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Dodatkowe informacje	6% Skurcz przy +225°C for 20 min.
Ważny od	06 listopada 2023

volzElektro 6215 PV6



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024