

volzElektro 6216 PV1



Wartości nominalne

Nośnik	Folia PET
Grubość nośnika	0,100 mm
Klej	Silikonowy
Grubość całkowita	0,125 mm
Klasa izolacji	B 130°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Kolorów	Zielony (37)
Przyczepność do stali	≥ 4,00 N/25 mm
Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)	3000 – 5000 V
Siła ścinająca	≥ 48 h
Rolling Ball Tack	< 6 cm
Odporność na temperaturę	230°C ≥ 30 min
Gługość	33 m, 66 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 985 mm, 1000 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	16 listopada 2021

volzElektro 6216 PV1



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024