

## volzFix 11965 PV1



### Wartości nominalne

|                                 |                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nośnik</b>                   | Folia PET                                                                                           |
| <b>Grubość nośnika</b>          | 0,025 mm                                                                                            |
| <b>Klej</b>                     | Akrylan Solvent                                                                                     |
| <b>Grubość całkowita</b>        | 0,205 mm                                                                                            |
| <b>Kolorów</b>                  | Czarny (04)                                                                                         |
| <b>Liner</b>                    | 90 g, żółty, papier silikonowany                                                                    |
| <b>Przyczepność do stali</b>    | 17,00 N/25 mm                                                                                       |
| <b>Siła ścinająca</b>           | ≥ 17 h                                                                                              |
| <b>Odporność na temperaturę</b> | -40°C do +180°C                                                                                     |
| <b>Gługość</b>                  | 50 m, 100 m, 700 m, inne długości na zamówienie                                                     |
| <b>Szerokość</b>                | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1240 mm, inne szerokości na zamówienie |
| <b>Okres przechowywania</b>     | Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.             |
| <b>Ważny od</b>                 | 05 grudnia 2022                                                                                     |

## volzFix 11965 PV1



### Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ( $\pm$  30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024