

volzFix 9017F



Wartości nominalne

Nośnik	PETP Film
Klej	zmodyfikowany, Akrylan dyspersyjny, różne siły klejenia, strona otwarta(O): klej permanentny, strona zamknięta(G): klej zrywalny
Grubość całkowita	0,160 mm
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	papier silikonowany
Przyczepność do stali	O: >15,00 N/25 mm, G: >5,00 N/25 mm
Odporność na temperaturę	-30°C do +120°C
Gługość	5 m, 25 m, 50 m, 500 m, 1200 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1050 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	09 marca 2021

volzFix 9017F



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024