

volzFix 9028 PV7



Wartości nominalne

Nośnik	Folia PET
Grubość nośnika	0,023 mm, ± 10%
Klej	Klej 1: Polisiloksan, zmodyfikowany, Czerwony, strip-powlekany, Klej 2: Polisiloksan, zmodyfikowany, bezbarwny, mleczny, nieprzezroczysty
Grubość całkowita	0,125 mm, ± 15%
Kolorów	Czerwony (19)
Przyczepność do stali	≥ 5,00 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 87,50 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 80%
Napięcie przebicia (Veff VDE 0303)	6000 V
Odporność na temperaturę	-40°C do +130°C
Gługość	16,5 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	06 grudnia 2021

volzFix 9028 PV7



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024