

volzFix 9062 PV1



Wartości nominalne

Nośnik	Flizelina Non-Woven
Klej	zmodyfikowany, Akrylan
Grubość całkowita	0,160 mm
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Przyczepność do stali	23,00 N/25 mm
Loop Tack	26,00 N/25 mm
Siła ścinająca	≥ 72 h
Odporność na temperaturę	-40°C do +140°C
Gługość	50 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1550 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	11 sierpnia 2021

volzFix 9062 PV1



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024