

volzFix 9064V



Wartości nominalne

Nośnik	Tkanina bawełniana
Klej	Kauczuk naturalny
Grubość całkowita	0,300 mm
Kolorów	Biały (08)
Liner	78 g, brązowy, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	O: 2,50 N/25 mm, G: 6,50 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	159,00 N/25 mm
Odporność na temperaturę	+80°C
Gługość	50 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1000 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	23 grudnia 2022

volzFix 9064V



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024