


volzFix 9070



Nominalne wartości

Nośnik	Folia PVC
Grubość nośnika	0,100 mm
Klej	zmodyfikowany, Akrylan Solvent
Grubość całkowita	0,230 mm
Kolorów	Biały (08)
Liner	90 g, brązowy, papier silikonowany
Przyczepność do stali	≥ 35,00 N/25 mm, FINAT9 & ASTM/D3121-94
Siła ścinająca	≥ 168 h, FINAT-8 & ASTM/D3654M-02
Rolling Ball Tack	≥ 3 cm (ASTM/D3654M-04), ≥ 16,00 N/25 mm (FINAT1)
Odporność na temperaturę	-20°C do ++80°C, -40°C do +80°C (krótkotrwale)
Gługość	50 m, 100 m, 500 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1240 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	18 lutego 2022


TAPES

Udostępnione dane techniczne naszych produktów przedstawiamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednakże ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków środowiskowych nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Zalecamy przeprowadzenie testu produktu przed jego użyciem. Prosimy o zapoznanie się ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania i warunków aplikacji taśm samoprzylepnych, które chętnie prześlemy na żądanie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór produktu oraz za sposób jego aplikacji.

VOLZ®TAPES Polska Sp. z o.o.


 Goślinowo 7C
 62-200 Gniezno, Poland

 Tel.: +48 61 46188-00
 Fax: +48 61 46188-01

 info@volztapes.pl
 www.volztapes.pl

 REGON 527535368
 NIP PL7842539418
 KRS 0001090727
 kapitał zakładowy 200.000 zł


volzFix 9070



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 01.09.2024