

volzFix 9072



Wartości nominalne

Nośnik	Folia PET
Grubość nośnika	0,012 mm
Klej	Akrylan
Grubość całkowita	0,055 mm
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	Biały, papier silikonowany
Przyczepność do stali	12,70 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	49,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	60%
Siła ścinająca	1 h, 0,80 mm (+40°C x 25mm x 1kg x 1hr)
Odporność na temperaturę	-40°C do +80°C
Gługość	50 m, 100 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1040 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	09 marca 2021

volzFix 9072



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024