

## volzFix 9080-105



### Wartości nominalne

|                                 |                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nośnik</b>                   | Folia PET                                                                                           |
| <b>Grubość nośnika</b>          | 0,012 mm                                                                                            |
| <b>Klej</b>                     | zmodyfikowany, Akrylan Solvent                                                                      |
| <b>Grubość całkowita</b>        | 0,080 mm                                                                                            |
| <b>Kolorów</b>                  | Przeźroczysty (00)                                                                                  |
| <b>Liner</b>                    | 105 g, biały, PE Papier                                                                             |
| <b>Przyczepność do stali</b>    | ≥ 15,00 N/25 mm, FINAT 1 & ASTM/D3330M-04                                                           |
| <b>Loop Tack</b>                | ≥ 14,00 N/25 mm, FINAT 9                                                                            |
| <b>Siła ścinająca</b>           | ≥ 168 h, FINAT-8 & ASTM/D3654M-02                                                                   |
| <b>Rolling Ball Tack</b>        | ≥ 4 cm, ASTM3121-94                                                                                 |
| <b>Odporność na temperaturę</b> | -20°C do +80°C, -40°C do +120°C (krótkotrwale)                                                      |
| <b>Gługość</b>                  | 50 m, 100 m, 500 m, inne długości na zamówienie                                                     |
| <b>Szerokość</b>                | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1240 mm, inne szerokości na zamówienie |
| <b>Okres przechowywania</b>     | Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.             |
| <b>Ważny od</b>                 | 21 lutego 2022                                                                                      |

## volzFix 9080-105



### Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ( $\pm$  30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024