

volzFix 9082 PV2



Nominalne wartości

Nośnik	Folia PET
Grubość nośnika	0,012 mm
Klej	zmodyfikowany, Akrylan dyspersyjny, nie zawiera rozpuszczalników, przezroczysty
Grubość całkowita	0,110 mm, (± 10%)
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	Biały, papier silikonowany
Przyczepność do stali	≥ 5,00 N/25 mm
Odporność na temperaturę	-40°C do +90°C
Gługość	50 m, Other Gługośćs and spools upon request
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	21 listopada 2022

volzFix 9082 PV2



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 01.09.2024