

volzFix 9086



Wartości nominalne

Nośnik	Flizelina Non-Woven
Grubość nośnika	0,035 mm
Klej	zmodyfikowany, Akrylan Solvent
Grubość całkowita	0,100 mm
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	105 g, biały, PE Papier
Przyczepność do stali	≥ 13,00 N/25 mm
Siła ścinająca	≥ 1 h
Rolling Ball Tack	≥ 2 cm
Odporność na temperaturę	-40°C do +100°C, -40°C do +150°C (krótkotrwale), -20°C do +60°C (długotrwale)
Gługość	50 m, 100 m, 1000 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1240 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	08 grudnia 2023

volzFix 9086



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024