

volzFix V4023



Wartości nominalne

Nośnik	Tkanina bawełniana
Klej	Kauczuk syntetyczny, nie zawiera plastyfikatorów, Przeźroczysty
Grubość całkowita	0,340 mm
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	65 g, brązowy, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	O: 12,50 N/25 mm, G: 17,50 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	74,50 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	< 3,7%
Siła ścinająca	O: 1 h, A: 3 h
Rolling Ball Tack	O: 2 cm, G: < 1 cm
Odporność na temperaturę	-20°C do +65°C
Gługość	5 m, 25 m, 50 m, 500 m, 1200 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	26 listopada 2019

volzFix V4023



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024