

volzFix V4030 PV1



Wartości nominalne

Nośnik	Tkanina bawełniana
Klej	Kauczuk syntetyczny, nie zawiera plastyfikatorów, Biały
Grubość całkowita	0,230 mm
Kolorów	Biały (08)
Liner	65 gr., żółty, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	> 32,00 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	> 62,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	< 6%
Siła ścinająca	> 14 h
Rolling Ball Tack	< 3 cm
Odporność na temperaturę	-10°C do +50°C
Gługość	5 m, 25 m, 50 m, 500 m, 1200 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	05 marca 2021

volzFix V4030 PV1



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024