

volzFix V4030



Nominalne wartości

Nośnik	Tkanina bawełniana
Klej	Kauczuk syntetyczny, nie zawiera plastyfikatorów, Biały
Grubość całkowita	0,230 mm
Kolorów	Biały (08)
Liner	65 g, brązowy, papier silikonowany
Przyczepność do stali	> 32,00 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	> 62,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	< 6%
Siła ścinająca	> 14 h
Rolling Ball Tack	< 3 cm
Odporność na temperaturę	-10°C do +50°C
Gługość	5 m, 25 m, 50 m, 500 m, 1200 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	05 marca 2021



Udostępnione dane techniczne naszych produktów przedstawiamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednakże ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków środowiskowych nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Zalecamy przeprowadzenie testu produktu przed jego użyciem. Prosimy o zapoznanie się ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania i warunków aplikacji taśm samoprzylepnych, które chętnie prześlemy na życzenie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór produktu oraz za sposób jego aplikacji.

TAPES

VOLZ®TAPES Polska Sp. z o.o.

Goślinowo 7C
62-200 Gniezno, Poland

Tel.: +48 61 46188-00
Fax: +48 61 46188-01

info@volztapes.pl
www.volztapes.pl

REGON 527535368
NIP PL7842539418
KRS 0001090727
kapitał zakładowy 200.000 zł



volzFix V4030



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Date Downloaded: 01.09.2024